



Bostik PRIMASOL R

VIRSMAS SAGATAVOŠANA/GRUNTIS

Šķīdinātājus nesaturoša universāla grunts grīdām un sienām, iekšdarbiem un ārpus telpām

Pielietojums

Primasol R ir lietošanai gatava šķīdinātājus nesaturoša grunts un pielipšanas veicinātājs, kas uzlabo saķeri starp pašizlīdzinošo maisījumu un tādām virsmām, kā betona plātnes, mehāniski slīpēts betons, esošās keramikas flīzes, terakota, daļēji elastīgās un vinila-kvarca grīdas flīzes, vecas akrila un neoprēna līmju atliekas. Primasol R grunts tiek izmantota arī ūdensizturīgo kokskaidu plātņu un saplākšņa gruntēšanai pirms tālāk izmantot kādu no Bostik mīksto grīdas segumu līmēm.

To var izmantot ar industriālo grīdu pārklājumiem iekštelpās un ārpus tām.

Piemērota iekšdarbiem un ārpus telpām.

Piemērota šādu sienu sagatavošanai: ģipškartona plāksnes, ģipša bloki, ģipša pārklājumi

Priekšrocības

- Uzlabo un nodrošina sasaisti ar pašizlīdzinošo maisījumu
- Darbojas kā saistviela ar dažāda veida virsmām
- Viegli lietot un uzklāt ar rullīti
- Bez smaržas: var izmantot visdažādākajās telpās
- Izturīgs: iespējams izmantot pie zemas temperatūras (min +5 ° C)

Raksturīgākās fizikālās īpašības

- Grunts tips: ūdens bāzes sintētisko sveķu šķīdums
- Krāsa: balts šķidrums
- Nožuvušas plēvītes krāsa: caurspīdīga
- Īpatnējais svars (NF: T76.300): apm. $1.05 \pm 0.01 \text{ g / cm}^3$
- Neuzliesmojošs
- Virs pārklājumi: pašizlīdzinošie maisījumi ir jāiestrādā 12 stundu laikā pēc gruntēšanas
- Žūšanas laiks: apm. 30 minūtes uzsūcošām pamatnēm; 1,5-1,30 stundas blīvām pamatnēm (atkarīgs no temperatūras, relatīvā mitruma un pamatnes porainības)

- Darba temperatūra: vēlams starp + 10°C līdz + 25°C
- Sasaldēšana/atlaidināšana: stabils līdz -5°C

Lietošana

SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt sagatavotai atbilstoši būvnormatīviem. Grīdas pamatnei jābūt veselai, nebojātai, ar atbilstošas stiepes un spiedes stiprību, bez cementa piena veidotas virskārtas, bez plaisām un strukturāliem defektiem, tīrai no putekļiem, taukiem, žūšanas palēninātajiem, praimeriem vai jebkuriem citiem traucēkļiem, kas varētu ietekmēt pienācīgu saķeri. Līmes paliekas, kuras ir cietas, stingras un ūdenī nešķīstošas, mehāniski jānotīra cik vien tas ir iespējams.

Mīkstu un vāju līmju atlikumi, krāsu, un ģipša atliekas būtu pilnībā jānotīra. Ja pamatnes mitrums pārsniedz 3%, tad izmantojiet mitruma bloķētāju EPONAL 336.

LIETOŠANA

Absorbējošas pamatnes

Uzklājiet grunti vienmērīgi plānā slānī, izmantojot porolona vai īsspalvainu rullīti (patēriņš aptuveni 100 g/m² vienā kārtā). Nelietojiet grunti pārmērīgi daudz un izvairieties no peļķu veidošanās. Ļaujiet nožūt apm. 30 minūtes. Ļoti absorbējošām pamatnēm būs nepieciešami vairāki grunts slāņi, lai pilnībā piesūcinātu pamatni. Pēc pilnīgas grunts nožūšanas var iestrādāt pašizlīdzinošo maisījumu (žūšanas laiks atkarīgs no pamatnes uzsūkšanas spējas, mitruma, temperatūras un grunts izmantošanas daudzuma).

Blīvas pamatnes

Uzklājiet grunti vienmērīgi plānā slānī, izmantojot īsspalvainu rullīti (patēriņš aptuveni 90-100 g/m²). Nelietojiet grunti pārmērīgi daudz un izvairieties no peļķu veidošanās. Ļaujiet nožūt aptuveni 90 minūtes pirms uzsākt pašizlīdzinošo maisījumu iestrādi. Pašizlīdzinošie un nolīdzinošie maisījumi jāiestrādā 6 līdz 12 stundu laikā pēc grunts uzklāšanas.

Anhidrīta pamatnes

Pārbaudiet mitrumu pamatnē (tas nedrīkst pārsniegt 0,5%). Anhidrīta klona virsma jānoslīpē, lai noņemtu krāsas, javas, ģipša u.c. uz pamatnes nokļuvušos materiālus. Uzklājiet neatšķaidītu grunti (patēriņš aptuveni 100g/m²) un ļaujiet žūt vismaz 2 stundas pirms sākt pašizlīdzinošo maisījumu iestrādi.

Piezīmes

- Zemgrīdas apkures sistēmām jāatbilst esošajiem būvnormatīviem. Izslēdziet apkuri 48 stundas pirms darbu uzsākšanas. Apkure jāpieslēdz līdz tās darba temperatūrai

pakāpeniski, ne ātrāk kā 48 stundas pēc grīdas seguma ieklāšanas. Darbus neveikt, ja zemgrīdas apsilde darbojas.

- Žūšanas laiks vienmēr jāievēro visos gadījumos.

Tīrīšana

Tīriet darbarīkus un svaigi izšķakstījušos grunti ar ūdeni.

Patēriņš

Apm. 90-100 g/m² vienā kārtā atkarībā no pamatnes.

Glabāšanas laiks

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā traukā pie temperatūras no + 5°C līdz +30°. Salnoturīgs līdz -5°C.

Iepakojums

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
042422	2 kg plastmasas kanna		3549210004332
042423	5 kg plastmasas kanna		3549210030737
042424	20 kg plastmasas kanna		3549210030744

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms uzsākt jebkādu darbu, kas saistīts Bostik PRIMASOL R izmantošanu, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapu. Lietojot ievērojiet higiēnas prasības. Izvairieties no nokļūšanas uz ādas un acīs. Neieelpojiet izgarojumus. Sargiet no bērniem un dzīvniekiem. Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic).

Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Baštik SA - 16-32, rūme Henrih Renault - 92902 Paris Lām Definēs Cedē - FRANCE

Tel. +33 (0) 1 47 96 94 65, Fax +33 (0) 1 47 96 90 76, www.bostik.fr