

Bostik PU140 PARKETAM

Daudzpusīga parketa līme, piemērota visiem esošajiem koka un cietkoka parketiem līdz 23 mm biezumā un līdz 140 mm platumā

PIELIETOJUMS

BOSTIK PU140 vienkomponta poliuretāna līme, kas paredzēta neapstrādāta vai rūpnieciski apstrādāta parketa (visu koksnes veidu un biezumu), cietkoksnes dēļu, mozaīkparketa, spundētu grīdas dēļu, šķērszāģēta koka, blīvināta koka ieklāšanai uz līdzenām plātnēm, anhidrīta klona, esošām keramikajām grīdas flīzēm, saplākšņa, koka grīdām, metāla apšuvuma.

Piemērots mākslīgā koka, lamināta grīdas segumu un grīdlīstu pielīmēšanai.

Piemērots parketa ieklāšanai taisnajā rakstā, 'skujīnā" un "blokos".

Piemērots līdz pat 140 mm platiem cietkoksnes dēļiem

BOSTIK PU140 var izmantot kāpņu pakāpienu, kāpņu un kāpņu pretpakāpienu nostiprināšanai uz betona, metāla vai akmens pamatnēm.

Piemērots sliekšņu, līstu, grīdlīstu pielīmēšanai.

Piemērots arī jebkura veida apsildāmajām grīdām

Lai pielīmētu rūpnieciski apstrādātu koka grīdu uz neabsorbējošām pamatnēm, lietojiet mūsu PU 2K (divkomponentu poliuretāna līmi).

PRIEKŠROCĪBAS

- Gatava lietošanai un iestrādei
- Daudzfunkcionāla līme absorbējošām vai necaurīdīgām pamatnēm
- Lieliska mitrumizturība (var tikt izmantots mitrās telpās: virtuvēs, vannasistabās)
- Nesatur šķīdinātājus un ūdeni
- Ilgs darba laiks
- Nav nepieciešams gaidīšanas laiks
- Elastīgs: izlīdzina spriegumus starp parketu un pamatni
- Slāpē triecientrokšņus
- Atjauno sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai izstiepšanas
- Apkārējās vides un ultravioleto staru noturīgs
- Īpašais iepakojums maisiņos nodrošina ilgstošu uzglabāšanu un mazina līmes izšķērdēšanu

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Līmes tips: vienkomponta poliuretāns, tiksotropa pasta
- Krāsa: krēms
- Blīvums (NT.76.300): apm. 1.60 g/cm³ pie +23°C
- Cietība pēc Šora A: apm. 50
- Darba laiks: >1 stundai atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes absorbcijas
- Sākotnējā pielipšana: apm. 1 stunda atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes absorbcijas
- Dēļu slogošana < līdz 2.30 stundas
- Pilnīga pielipšana: apm. 48 stundas
- Darba temperatūra: vēlams starp +10°C un +35°C.
- Sacietēšanas laiks lai varētu staigāt: apm. 24 stundas mājas apstākļos; 48 stundas augstas noslodzes vietās
- Slīpēšana un aizsargslāņa uzklāšana: pēc 4 - 7 dienām
- Sasaldēšanas/atlaidināšanas stabilitāte: līdz -20°C

LIETOŠANA

Sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem. Pamatnei jābūt veselai, izlīdzinātai, gludai, pastāvīgi sausiai, tīrai no vecu līmju atliekām, putekļiem, taukiem un citiem netīrumiem.

Klājot uz esošajiem grīdas segumiem pārliedzieties, vai tie ir cieši pielīmēti un notīrīti.

Ieklājot garus dēļus īpaši jāpārbauda virsmas gludamība. Ja tā nav laba, tad, lai novērtu šo defektu, lietojiet specifiskos Bostik virsmas izlīdzināšanas maisījumus.

Notīriet netīrumus, vasku, eļļu un citas pielipšanu traucējošas vielas.

Ja nepieciešama pamatnes izlīdzināšana, izvēlaties piemērotus Bostik praimerus un Bostik izlīdzināšanas maisījumus.

Visām pamatnēm jābūt ar atbilstošu mitruma noturību. Ja nav, tad jāuzklāj Bostik Eponal 336 Moisture Vapour Barrier slānis.

Pirms līmes uzklāšanas vienmēr ļaujiet praimerim un pašizlīdzinošajam maisījumam nožūt. Līme ir piemērota līmēšanai uz visa veida pamatnēm, piemēram, betona, smilšu-cementa klona, saplākšņa*, skaidu plāksnēm*, metāla apšuvuma, keramiskajām flīzēm, anhidrīta klona*.

* **Tieša lietošana bez praimera**

LIETOŠANA

Nogrieziet maisiņa stūri, pamazām izspiediet nepieciešamo līmes daudzumu uz pamatnes. Vienmērīgi uzklājiet līmi ar roboto špakteljāpstiņu Pajarito n°69 (B12 vai B11 saskaņā ar TKB standartu). Neklājiet vairāk nekā jūs varat nesezt ar grīdas segumu pirms līme sakalst.

Ja darba veikšanas laikā rodas ilgstošs pārtraukums, nolociet nogrieztos maisiņa stūri lai novēstu jebkādu saskari ar apkārtējo gaisu un nodrošinātu, ka tiek izmantots viss iepakojuma saturs.

Novietojiet koka grīdas segumu paredzētajā vietā un sitiet pa tā virsmu ar koka āmuru vai ar āmuru un parketa ieklāšanas bloku, tādējādi nodrošinot labu salaidumu.

Noklājiet ar aizsargmateriālu parketu vai dēļus pēc katriem ieklātajiem 10 līdz 15 kvadrātmetriem.

Starp parketu un sienām atstājiet vismaz 8 mm spraugu. Spraugas aprēķināšana: 0.15% no lielākās dimensijas, kas tiek noklāta ar grīdas segumu. Spraugu pēc tam nosedz ar grīdlīsti.

Slīpēšana un apstrāde jāveic pēc krāsošanas darbiem.

PIEZĪMES

- Strādājiet tīrā vidē bez putekļiem.
- Neuzsāciet parketa ieklāšanu, ja relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 65%.
- Attaukojiet eļļainas koku šķirnes (piem., tīkkoks) ar acetonu.
- Uzglabājiet parketu sausā vietā.

TĪRĪŠANA

Instrumentus un svaigus traipus var notīrīt ar acetonu vai vaišpirtu.

Sakaltušus traipus var notīrīt tikai mehāniski.

PATĒRIŅŠ

900 līdz 1000 g/m²

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā traukā no +5°C līdz +35°C. Sasaldēšana/atlaidināšana: stabils līdz -20°C. Gadījumā, ja produkts ir sasalis, novietojiet spaini siltā telpā (+25°C) uz vismaz 24-48 stundām. Samaisīt pirms lietošanas.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
604944	21 kg plastmasas spainis, 3 x 7 kg maisiņi		3549212472580
605125	7 kg plastmasas spainis 1 x 7kg maisiņš		3549212472825

DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms uzsākt jebkādu darbu, kas saistīts Bostik PU 140 izmantošanu, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapu.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex - Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 – e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv