

MSP 106 Invisible

UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS IEKŠDARBOS



Caurspīdīga MS polimēru bāzes mastika. Līme un hermētiķis.



PIELIETOJUMS

Universāla MS polimēru bāzes mastika, ar kuru var līmēt un hermetizēt lielāko daļu celtniecības materiālu. Savā starpā, vai arī ar citu, salīmējamie materiāli: alumīnijs, nerūsējošais tērauds, cinkots tērauds, cinks, varš, misiņš, metāls, stikls, spogulis, poliesters (GRP), koks, ķieģelis, betons... Var pielīmēt arī pie mitras vai blīvas pamatnes. Izmantojama iekštelpās.

PRIEKŠROCĪBAS

- Pilnīgi caurspīdīgs pēc nožūšanas.
- Nedzeltē.
- Divi vienā – līme un hermētiķis.
- Spēcīga sākotnējā saķere (60 kg/cm²).
- Pielīp arī pie mitrām un blīvām virsmām.
- Nesatur šķīdinātājus un izocinātus.
- Zema gaistošo organisko šķīdinātāju emisija : A+ klase.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Krāsa: caurspīdīgs.
Plēvītes veidošanās laiks: 20 minūtes
Putekļi nepielīp pēc: 50 minūtēm
Polimerizācijas ātrums : 3 mm 24 stundās
Cietība pēc Šora, A : 35
Izstiepšanas pagarinājums : > 150 %
Darba temperatūra: no + 5°C līdz + 35°C
Eksploatācijas temperatūra : no - 40 līdz + 100°C

LIETOŠANA

Pamatnes sagatavošana

Bez praimera izmantošanas uzklāj uz viengabalainas, tīras, atputeļotas, attaukotas, neuzliesmojošas pamatnes saskaņā ar DTU un profesionālajiem noteikumiem.

Sarežģītu lietošanas apstākļu gadījumā ieteicams izmantot praimeri (temperatūra, mitrums):

PRIMER M : blīvām pamatnēm.

PRIMER P: porainām pamatnēm.

Uzklāj ar rokas vai pneimatisko pistoli.

Hermetizēšana

Iepildiet mastiku savienojuma vietā. Pēc iepildīšanas 10 minūšu laikā izlīdziniet un nogludiniet mastikas joslu.

Līmēšana

Uzklājiet līmi joslās vai punktos uz līmējamajiem elementiem: piespiediet un ļaujiet līmei polimerizēties.

Nepieļaujiet jebkādas kustības turpmākās 24 stundas.

TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot.

PATĒRIŅŠ

12 m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvārtā iepakojumā uzglabājot sausā telpā pie temperatūras no + 5°C līdz +25°C.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30601522	Kārtridžs 290ml	12	3549212465087

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz normāliem lietošanas apstākļiem. Šīs rekomendācijas ir stingri jāievēro, bet tās neprasa, lai pirms darbu uzsākšanas tiktu veikta produkta testēšana. Arī tad, ja tā ir pirmā lietošanas reize un/vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā ar īpašu spriedzi uz pamatni.

Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu lapās.

