

Bostik NEO 220

UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS IEKŠDARBIEM



Universāla neoprēna līme: montāžai – galdniecībai - dekorēšanai.



PIELIETOJUMS

Universāla neoprēna līme grīdlīstu, moldingu (koka, PVC), paneļu, durvju rāmju, logu, kāpņu elementu, logu palodžu, dekoratīvos elementu stiprināšanai.

- Pielīmētu grīdlīstes, moldingus (koka un PVC), paneļus, durvju aplodas, logus, palodzes, kāpņu materiālus, grīdas, flīzes utt. uz visu veidu pamatnēm.
- Nav piemērota polistirola un spoguļu līmēšanai.

PRIEKŠROCĪBAS

- Ātra saķere.
- Izcila izturība pret atraušānu.
- Universāla (bet neder polistirolam).
- Kompensē nelielus virsmas nelīdzenumus un defektus .
- Liela karstumizturība: no +110 līdz + 130°C.
- Pēc nožūšanas var krāsot.
- Iekšdarbiem.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Krāsa : dzeltenī bēšīgs.

Uzliesmošanas

temperatūra (nf :t60.103) : < 0° C

Viegli uzliesmojošs.

Žūšanas laiks : no *2 līdz 4 min.

Atvērtais laiks :

- uzklājot uz vienas puses : apm. 15 min.

- uzklājot uz abām pusēm : apm. 20

min.

- Galīgā sacietēšana : no *24 līdz 48 st.

Darba temperatūra : no +10°C à +30°C

* Dati norādīti pie + 23° C, 55 % HR, normālām absorbējošām virsmām

LIETOŠANA

Gatavs lietošanai.

PAMATNES

Pamatnēm jābūt veselām, sausām, stingrām, bez eļļas, tauku un putekļu klātbūtnes. Krāsas un lakas jāattauko, jānoskalo un jāpārliecinās, ka tās labi turas pie pamatnes. Metāla virsmas jāattīra no rūsas un jāattauko.

LIETOŠANA

Uzklājiet līmi joslās vai punktos ar rokas vai pneimatisko pistoli.

Viegli materiāli :

Uzklājiet uz pielīmējamā materiāla aizmugures līmi joslās vai punktos ar 15 cm intervālu. Pielieciet pie līmējās virsmas un stingri piespiediet. Saķere ir momentāna, taču jūs vēl 4-5 minūšu laikā varat veikt korekcijas.

Smagi materiāli, vai arī līmējot uz blīvām virsmām (piemēram, metāla)

Tāda pati darbības metode, kā iepriekš aprakstītā, tikai pēc pielīmēšanas materiālu noņemiet nost no līmējamās virsmas. Tas dos iespēju daļai līmes palikt uz līmējamās virsmas. Pagaidiet 5-10 minūtes, kamēr šķīdinātājs iztvaiko. Pielieciet atpakaļ un stingri piespiediet. Saķere būs momentāna.

Abos gadījumos galīgā sacietēšana notiek no 24 līdz 48 stundu laikā.

Dažādas piezīmes

Strādājot mitros un aukstos apstākļos šķīdinātāju iztvaikošana veicina mitruma kondensēšanos uz līmes virsmas : saķere tad nebūs. Izvairieties no strādāšanas šādos apstākļos. Nestrādājiet pie temperatūras, kas zemāka par +12° C. Nelietojiet polistirola līmēšanai (uzputotā un ekstrudētā). Strādājiet tīrās telpās.

TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot

PATĒRIŅŠ

10 m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANA

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērta iepakojumā, bez sasaldēšanas pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C

IĒPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30600250	Kārtridžs 280ml	12	3549212463373

DROŠĪBA

Satur viegli uzliesmojošus, gaistošus šķīdinātājus. Strādājiet labi vēdināmā telpā. Nesmēķējiet. Nestrādājiet atklātas liesmas vai dzirksteļojoša elektromotora tuvumā. Izvairieties no statisko lādiņu uzkrāšanās. Veicot darbu ievērojiet drošības prasības. Pēc lietošanas tūbu cieši noslēdziet. Glabājiet to labi vēdināmā vietā. Lietojiet aizsargcimdus. Lietojiet aizsargbrilles vai sejas masku.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis - www.abc-coller.com

Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –

e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv