



Bostik

P590

SEAL'N'FLEX ONE PLUS

ZEMA ELASTĪBAS MODUĻA ELASTĪGS POLIURETĀNA HERMĒTIĶIS

TEHNISKO DATU LAPA

PIEKŠROCĪBAS

- Īpaši elastīgs, > 1000% pagarinājums pārrāvuma brīdī
- Neveido gaisa burbuļus
- Izcila UV staru noturība
- Lieliska adhēzija ar porainām virsmām bez praimera

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS ir jaunās paaudzes vienkomponenta zema moduļa profesionālais augstas kvalitātes un izturības poliuretāna hermētiķis, kas sacietē mitruma ietekmē, veidojot izturīgu, elastīgu blīvējumu bez gaisa burbuļiem.

PIELIETOJUMS

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS ir izstrādāts kā augstas kvalitātes hermētiķis visu veidu savienojumu un deformācijas šuvēm daudziem izplatītiem būvmateriāliem, piemēram, betona, koka, metāla, alumīnija un PVC karkasos, mūrī un pat dabīgajā akmenī, granītā un marmorā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platuma attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm.



TEHNISKIE DATI

100% modulis	ISO 8339	0,3 N/mm ²
Lietošanas temperatūra		+5°C līdz + 40°C
Bāze		Jaunās paaudzes poliuretāns
Cietēšanas laiks	pie +23°C/50% RH	3 mm/24 stundās
Blīvums	ISO 1183-1	1,3 g/ml
Relatīvais pagarinājums	ISO 8339	> 1000%
Plūstamība	ISO 7390	NPD
Uzklāšanas ātrums	pie Ø4 mm / 3 bar	90g/min
Bīdes stiprība	ISO 4587	± 1,10 N/mm ²
Šuves kustība		25%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	20
Saraušanās	ISO 10563	< 10%
Plēvītes izveidošanās	DBTM 10.00	90 min. pie +23°C/50% RH
Temperatūras noturība		-30°C līdz +80°C
Stiepes izturība	ISO 8339	1,2 N/mm ²

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērota lietošanai uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)
- Ja balts hermētiķis tiek pakļauts ultravioletajiem stariem, var notikt neliela dzeltēšana

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN IESTRĀDE

Lietošanas temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** bez gruntēšanas piekera uz praktiski visām neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu. Šuves vieglākai izlīdzināšanai lietojiet **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

PĀRKRĀSOŠANA

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS var ideāli krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un ar lielāko daļu no divkomponentu krāsām. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt saderības pārbaudi. Ja **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** tiek pārkrāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas iesakām hermētiķi un savienojumu virsmas nedaudz noslīpēt ar 3M Scotch-Brite materiālu (smilšpapīru). Lai iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

TĪRĪŠANA

Nesacietējais materiāls un instrumenti jātīra ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai var lietot **Bostik T150 CLEANING WIPES** salvetes.

KRĀSA (-AS)

- Balta
- Gandrīz balta
- Gaiši pelēka
- Vidēji pelēka
- Tumši pelēka
- Melna

IEPAKOJUMS

- 300 ml kārtidžs, 12 gab. kastē
- 600 ml tūba, 12 gab. kastē

Produkta specifikācijas, lūdzu, skatiet tiešsaistes produkta informācijas lapā

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 15 mēneši pēc ražošanas datuma.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai tīmekļa vietnēs.

SERTIFIKĀCIJAS

- F-EXT-INT-CC 25LM
- SNJF F25E
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- A+ FRANCIJAS VOC noteikumi

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+371 26622366 gsc@gsc.lv



Bostik SA,
420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France
Tel.: Tel: +33 (0)1 49 00 90 00, www.bostik.com

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"
Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004
Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv