Bostik SIL 95 BATIMENT

. MŪRĒŠANA / KRĀSOŠANA

Neitrāls silikona hermētiķis. Elastīgiem savienojumiem

PIELIETOJUMS

Neitrāls silikona hermētiķis smago un vieglo saliekamo konstrukciju blīvēšanai: kompensācijas šuvēm.
Sieņas paneļu, metāla konstrukciju, koka vai PVC un citus sintētisko materiālu (ABS, poliestera) hermetizēšanai.
Savienojuma šuves stiklošanas darbiem.
Galdniecības izstrādājumu hermetizēšanai
ārdarbos.
Ventilācijas kanāliem.
Hermētiķis grīdām saskaņā ar D.T.U. 53.2.
Lieliska saķere ar betonu, ķieģeļiem, stiklu, emalju, keramiku, alumīniju.
SNJF marķējums (celtniecības elementu blīvēšana un hidroizolācija):
– fasādēm F25E klase, stiklošanas darbiem G25E klase;
– lietojams uz betona, alumīnija un stikla bez praimera izmantošanas.

PRIEKŠROCĪBAS

- **Iekšdarbiem/ārdarbiem**
- **Nesatur šķīdinātājus un izocinātus**
- **SNJF marķējums fasādēm un iestiklošanai : F25E/G25E**
- **Neizraisa metālu koroziju.**
- **Lieliska noturība pret novecošanos un UV stariem.**
- **Viegli izspiežams no tūbiņas.**
- **Bez smaržas.**
- **Lieliska saķere ar betonu, ķieģeļiem, alumīniju, koku, stiklu, PVC bez praimera izmantošanas.**

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsas : caurspīdīgs - balts (RAL 9003) - pelēks - melns - akmens.
- Plēvītes veidošanās : pēc 15 min. / putekļi nepielīp : pēc 30 min.
- Polimerizācijas ātrums : apm. 2 mm / 24 h
- Cietība pēc Šora A : 18
- Pagarinājums stiepē uz pārrāvumu : 300 %
- Darba temperatūra : no +5°C līdz +40°C
- Ekspluatācijas temperatūra : no -40°C līdz +100°C

LIETOŠANA

PAMATNES

Pamatnēm jābūt cietām, sausām, tīrām, bez putekļiem, attaukotām, veselām un tām jāatbilst DTU un profesionālajiem noteikumiem. Izveidojiet viengabalainu savienojumu ar rokas vai pneimatisko pistoli: nogludiniet ar lāpstiņu, kas samērcēta ziepjūdenī.

Lietošana

Ja tas nepieciešams, hermētiķi iepilda savienojuma vietā līdz pat apakšai. Pēc hermētika iestrādes 10 minūšu laikā izlīdziniet un nogludiniet šuvi ar špakteļlāpstiņu, kas samērcēta ziepjūdenī. Lai saglabātu labu mastikas saķeri ar virsmu, centieties nepieļaut ziepjūdens iekļūšanu starp tām.

Uzmanību!

Krāsas maiņas risks nonākot kontaktā ar EPDM un neoprēna gumiju.

TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot.

PATĒRIŅŠ

Apmēram 6 tek. m ar vienu tūbu, lai savietotu 10x5mm joslā.
12 m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANA

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30138281	Balts - Kārtridžs 310ml	12	3549210031130
30138271	Caurspīdīgs - Kārtridžs 310ml	12	3549210031147
30138291	Pelēks - Kārtridžs 310ml	12	3549210031154
30139321	Melns - Kārtridžs 310ml	12	3549210031161
30138301	Akmens - Kārtridžs 310ml	12	3549210031185

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic).
Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.

Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - **www.bostik.fr**
Izplatītājs Latvijā: SIA “Grīdas Segumu Centrs” – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv