

GRIP A936 XPRESS

AUGSTAS KVALITĀTES GRUNTS NEABSORBĒJOŠĀM PAMATNĒM

PRIEKŠROCĪBAS

- Augstas kvalitātes, nesatur šķīdinātājus
- Ietaupa laiku, ja izmanto ar epoksīda bāzes mitruma bloķēšanas sistēmu
- Uzlabo un nodrošina izlīdzinošo maisījumu un līmjavu stipru saķeri ar neabsorbējošu pamatni
- Vienkārša lietošana : uzklājams ar rullīti
- Bez smaržas : var izmantot visdažādākajās vietās



LIETOŠANA

Primeris uz ūdens bāzes

PIELIETOJUMS

Lietošanai gatavs šķīdinātājus nesaturošs primeris un saķeres uzlabotājs ar divām lietošanas funkcijām :

- Saskaņā ar tehnisko novērtējumu kombinācijā ar mitrumu bloķējošo grunti HYTEC E336 XTREM.
- Šādām blīvām pamatnēm pirms izlīdzinošo slāņu iestrādes :
 - Vecas flīzes
 - Slapji slīpētām betona pamatnēm bez virsmas cietinātāja
 - Daļēji elastīgās plastmasas flīzes
 - Vecas krāsas un sveķi
 - Vecas līmes atliekas

Vecais nosaukums : PRIMATECH
30601077-7KG
30042880-20KG

TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

➤ Krāsa	Baltas krāsas krēmveidīgs šķidrums
➤ Nožuvušas plēves izskats	Graudaina
➤ Blīvums (NF : T76.300)	1,4 ± 0,01 g/cm ³
➤ Laiks līdz izlīdzinošā maisījuma iestrādes sākumam*	Pēc 2 stundām
➤ Laiks līdz izlīdzinošā maisījuma iestrādes pabeigšanai	24 stundu laikā
➤ Žūšanas laiks*	no 1 līdz 2 stundām
➤ Lietošanas temperatūra	no + 5°C līdz + 30°C

* Šie laiku noteikti pie + 23° C un 50% relatīvā gaisa mitruma saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem

LIETOŠANA

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Jaunām pamatnēm jābūt plakanām, cietām, tīrām, bez putekļiem, attaukotām, bez cementa piena un žūšanas palēninātāja saskaņā ar DTU, CPT noteikumiem un spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem.

Ja ir apsildāmās grīdas, pieprasiet apkures atslēgšanu. Nesāciet darbus ātrāk kā 48 stundas pēc apkures izslēgšanas.

Iekļājot uz vecām flīzēm vai daļēji elastīgajām flīzēm tās var tikt saglabātas tikai tad, ja vairāk nekā 90% virsmas būs ideāli pielipušas un tā ir pirmā atjaunošana.

Jebkuras plaisas un deformācijas šuves var apstrādāt ar mūsu RENO E742 STRUCTURE divkomponentu sveķiem + S409 smiltīm uz svaigiem sveķiem vai ar GRIP A936 XPRESS uz sacietējušim šī produkta sveķiem.

Pārbaudiet, vai pamatnes mitrums atbilst izvēlētajai grīdas seguma prasībām.

Cementa pamatnēm vai vecām flīzēm, kas pakļautas pieaugošam mitrumam vai neatbilst pieļaujamajam mitruma daudzumam pamatnē, saskaņā ar spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem izmantojiet mūsu mitruma bloķētāju HYTEC E336 XTREM + GRIP A936 XPRESS.

Neatkarīgi no pamatnes veida pēc tās sagatavošanas kārtīgi notīriet to ar putekļusūcēju.

	PAMATNE	SAGATAVOŠANA UN PĀRBAUDES
JAUNA PAMATNE	Betona plātne	
	BAP pašizlīdzinošais klons	Cementa piena noņemšana
	Apsildāmās grīdas un/vai dzesējamās + PRE	Pārbaudiet, vai zemgrīdas apkure ir izslēgta
RENOVĒJAMA PAMATNE	Flīzes	
	Daļēji elastīgās flīzes bez azbesta	Tīrīšana ar ūdeni un mazgāšanas sodu, kam seko skalošana ar tīru ūdeni
	Akrila līmes atliekas	Pilnībā notīrīt
	Bitumena līmes atliekas bez azbesta	Noņemiet atliekas > 0,5 mm bie�umā vai pilnībā
	Grīdas krāsa	Slīpēšana raupjas virsmas izveidošanai, pēc tam tīrīšana tāpat flīžu virsmai
Grīdas sveķi	Slīpēšana vai apstrāde ar smilšu strūklku, pēc tam tīrīšana tāpat flīžu virsmai	

LIETOŠANA

Ar 6 mm tīsspalvaino rullīti uzklājiet grunti vienmērīgi pa visu virsmu.

Atstājiet nožūt apmēram 2 stundas 20°C temperatūrā. Pirms izlīdzinošā maisījuma vai līmju uzklāšanas praimerim jābūt pilnīgi caurspīdīgam.

Pēc uzklāšanas un žāvēšanas tas jānosedz ar izlīdzinošā maisījumu vai līmju vēlākais 24 stundu laikā.

PIEZĪMES

Uzklājot pārāk daudz praimera, žāvēšanas laiks pagarinās par vairākām stundām.

Nelietot uz porainas pamatnes.

PATĒRIŅŠ

Ne vairāk kā 80 līdz 120 g/m² uz blīvas pamatnes.

UZGLABŠĀNA

Līdz 12 mēnešiem oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Sargāt no sala no sala.

TĪRĪŠANA

Instrumentus un svaigus GRIP A936 XPRESS traipus var notīrīt ar ūdeni.

IEPAKOJUMS

Kods	Svītirkods	Iepakojums	Paletē
30615707	3549212484866	7 kg	64
30615708	3549212484873	20 kg	32

DROŠĪBA

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu <https://bostikdsds.thewerco.com/> datubāzē vai nosūtiet mums pieprasījumu uz e-pastu TECHNIQUE-PRO@bostik.com

Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu lapās.

BOSTIK HOTLINE

Smart Help +371 26622366

