

TEHNISKIE DATI	STANDARTS	MĒRVIENĪBA	Novoflor Standard
Kopējais biezums	EN 428	mm	2,0
Ekspluatācijas slāņa biezums	EN 429	mm	0,4
Klasifikācija	EN 649, 685	-	21 - 23, 31 - 32, 41
Platums / garums	EN 426	mm/m	1500/12
Bakterioloģiskais tests	EN ISO 846		Atbilst
Īpatsvars	EN 430	g/m²	3200
Izmēru stabilitāte	EN 434	%	≤ 0,4
Paliekošais izspiedums	EN 433	mm	≤ 0,1
Krāsu noturība	EN ISO 105-B02	klase	min. 6
Ugunsdrošības klase	EN 13501 - 1	klase	B_{fl-s1}
Noturība pret riteņu ietekmes slodzi	EN 425		Atbilstošs
Nodilumizturība	EN 660-1	-	Grupa T
Garantija	-	gadi	5
Slīdēšanas koeficients	DIN 51130	-	R11
Siltuma vadāmība	EN 12524	-	Izmantojams telpās ar apsildāmajām grīdām
Noturība pret ķīmisko vielu iedarbību	EN 423	-	Atbilstošs
Siltuma vadāmība	EN 14041	W/(mK)	0,17