

BOSTIK PU 39

MŪRĒŠANA / KRĀSOŠANA



Poliuretāna hermētiķis.

Deformācijas šuvēm, hermetizēšanai, blīvēšanai, līmēšanai.

PIELIETOJUMS

Vienkomponenta poliuretāna hermētiķis deformācijas un blīvēšanas šuvēm. Pielip pie lielākās daļas no celtniecībā izmantojamiem materiāliem. Marķējums SNJF. Blīvējums un pilnīga hermētika būvniecības elementiem - elastomēra tipa hermētiķis, 25E klase - uz betona un alumīnija var lietot bez gruntēšanas.

Deformācijas un konstrukciju šuvēm.

Mūra, starpsienu, koka un metāla ārējo galdniecības izstrādājumu, kuģu, virsbūvju spraugu blīvēšana.

Plaisu novēršanai.

Jumtiem: dakstiņi, jumta sloksnes u.c.

Līmēšanai.

PRIEKŠROCĪBAS

- Marķējums SNJF - fasādēm 25E klase.
- Izmantošanai iekštelpās/ārdarbiem.
- Lieliska izturība pret atmosfēras iedarbību un novecošanos.
- Izturīgs pret ķīmisku vielu un sāls iedarbību.
- Izturīgs temperatūrā no -20°C līdz + 80°C
- Ļoti augsta adhēzija.
- Pēc pilnīgas polimerizācijas var krāsot*.
- Lieliska adhēzija bez grunts ar betonu, mūri, alumīniju, koku, stiklu, PVC.

* Ņemot vērā lielo krāsu daudzveidību tirgū, pirms jebkuras produkta izmantošanas, kas vēl nav pārbaudīts, ir svarīgi veikt saderības pārbaudes.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsas: balts - pelēks - brūns - melns - bēšs
- Retikulācijas ātrums: apm. 3,5 mm 24 stundās.
- Cietība pēc Šora A: apm. 35
- Izstiepšanās deformējot: > 250%
- Lietošanas temperatūra: no + 5°C līdz + 40°C
- Eksploatācijas temperatūra: no -20°C līdz + 80°C

LIETOŠANA

VIRSMAS

Visos gadījumos pamatnēm jābūt tīrām, sausām, veselām, attīrītām no putekļiem un attaukotām. Noņemiet visas drupanās vai slikti pielipušās daļas

UZKLĀŠANA

Blīvēšana:

Izmantojot rokas pistoli, hermētiķi uzklāj uz blīvējamās virsmas pamatnes, ja nepieciešams, līdz pat savienojuma apakšdaļai. Pēc uzklāšanas 10 minūšu laikā nogludināt hermētiķa joslu ar špaktelīlāpstiņu, kas iemērta ziepjūdenī. Lai saglabātu labu saķeri, sekojiet, lai tas nenokļūst starp hermētiķi un saskares virsmu.

Parasti jāņem vērā DTU un spēkā esošos profesionālos noteikumus.

Skatīt DTU 44.1 *Fasāžu savienojumu izolācija, izmantojot hermētiķi.*

Līmēšana:

Uzklāt joslas vai valnīšu formā, saspiest un ļaut polimerizēties.

Pēc nepieciešamības atbalstīt elementus.

Nemainīt fiksāciju un nepakļaut savienojumu jebkādai iedarbībai nākamo 12 stundu laikā. Cietēšanas ilgums ir no 24 līdz 48 stundām.

IZTURĪBA:

Izturīgs pret biežu vai ilgstošu saskari ar sālsūdeni un lielāko daļu tīrīšanas līdzekļu ūdens šķīdumos. Uz laiku izturīgs pret ogļūdeņražiem, vājām skābēm un atšķaidītiem sārmim. Nav piemērots saskarei ar hlorētu ūdeni.

TĪRĪŠANA:

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot.

PATĒRIŅŠ

No viena kārtridža apmēram 6 metri 10x5 mm šuvei vai 12 metri šuvei diametrā 5 mm.

GLABĀŠANAS LAIKS

Līdz 15 mēnešiem oriģinālā slēgtā iepakojumā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30600300	Balta - 300 ml plastmasas kārtridžs	12	3549212463809
30600301	Pelēka - 300 ml plastmasas kārtridžs	12	3549212463816
30600302	Melna - 300 ml plastmasas kārtridžs	12	3549212463823
30600303	Brūna - 300 ml plastmasas kārtridžs	12	3549212463830
30606200	Bēša - 300 ml plastmasas kārtridžs	12	3549212473921

Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt www.quick-fds.com drošības datu lapas un mums pieprasīt nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv