

## STIX A50 MULTIDESIGN

MULTIFUNKCIONĀLA DISPERSIJAS LĪME PVC GRĪDAS SEGUMIEM

### PRIEKŠROCĪBAS

- Efektīva
- Piemērota riteņkrēslu slodzei
- Spēcīga pielipšana pēc sacietēšanas
- Zema emisija
- Piemērota siltajām grīdām



### LIETOŠANA

#### PIELIETOJUMS

STIX A50 MULTIDESIGN ir multifunkcionāla dispersijas līme šādu elastīgo grīdas segumu pielīmēšanai:

- Homogēniem PVC grīdas segumiem (loksnēs un flīzēs).
- Heterogēniem PVC grīdas segumiem ar pildītu pamatni (loksnēs un flīzēs).
- Dizaina PVC (plankās un flīzēs).
- Līdz 4 mm bieziem dabīgajiem linolejiem.
- Līdz 4 mm bieziem heterogēniem PVC grīdas segumiem ar uzputotu pamatni.
- Līdz 3,5 mm bieziem gumijas grīdas segumiem ar gludu pamatni, kas ražoti saskaņā ar DIN 16850.
- Tekstila grīdas segumiem ar dažādām pamatnēm (sintētiskā auduma, sintētiskās džutas, putu, adatotā filča un vinila pamatnes).
- Sizala un kokosa grīdas segumiem.
- Var tikt izmantota elektrostatiski šķipsnotiem grīdas segumiem (piem., Flotex). Nav piemērota adatotam ficim ar lielu iekšējo spriegumu.



### PRODUKTA RAKSTURLIELUMI

<b>Bāze/ krāsa</b>	Dispersijas sistēma/ bēšīgi balta
<b>Blīvums</b>	1,3 g /cm <sup>3</sup>
<b>Apžūšanas laiks*</b>	0-10 min
<b>Atvērtais laiks*</b>	20-30 min. (0-10 minūtes krastā klimata zemēs)
<b>Var staigāt pēc*</b>	24 stundām
<b>Sacietēšanas laiks* / sakausēšana</b>	24 stundas
<b>Patēriņš</b>	A2 apm. : 320 g/m <sup>2</sup> B1 apm. : 380 g/m <sup>2</sup> B2 apm. : 650 g/m <sup>2</sup>
<b>Iestrādes temperatūra</b>	Pamatnes temperatūra vismaz + 10 °C; gaisa temperatūra vismaz + 12 °C – + 25°C! Relatīvais gaisa mitrums ne augstāks par 75 %

\* Šie laiki noteikti pie + 23° C gaisa temperatūras un 50 % relatīvā gaisa mitruma uz normālām absorbējošām pamatnēm

## PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem. Pamatnei jābūt stabilai, līdzenai, gludai, pastāvīgi sausai, tīrai, bez plaisām, blīvai, spiedes izturīgai, bez vecu līmju atlikumiem, taukiem, putekļiem un citiem netīrumiem. Ja nepieciešams, pamatne ir iepriekš jāsgatavo. Izmantojiet atbilstošas grūntis un izlīdzinošos maisījumus. Asfalta pamatnes un citas neabsorbējošas pamatnes vienmēr ir jāizlīdzina ar vismaz 2 mm biezu izlīdzinošo slāni.

## LIETOŠANA

Uzklājiet STIX A50 MULTI DESIGN vienmērīgi ar zoboto špaktellāpstiņu uz pamatnes. Ja jūs iekājat gumijas grīdas segumu, ir nepieciešams īss apžūšanas laiks - 5-10 minūtes, pēc kura grīdas segums tiek uzklāts uz svaigas līmes.

Sāciet ieklāšanu un kārtīgi norullējiet grīdas segumu ar 50 - 70 kg smagu rulli.

Ja piepieciešams, pēc 30 - 40 minūtēm norullējiet vēlreiz grīdas segumu ar rulli. Šuvju karsto lodēšanu sāciet ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Pieversiet uzmanību grīdas segumu ražotāju instrukcijām. Telpās, kas pakļautas tiešiem saules stariem, piemēram, stikloti ziemas dārzi, jāizmanto izplešanās nobīdes izturīgas līmes no mūsu sortimenta.

## PATĒRIŅŠ

A2 apm. : 320 g/m<sup>2</sup>

B1 apm. : 380 g/m<sup>2</sup>

B2 apm. : 650 g/m<sup>2</sup>

## UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā neatvērtā iepakojumā uzglabājot temperatūrā no +10°C līdz +30°C. Sargāt no sasaldēšanas.

## TĪRĪŠANA

Instrumentus tīrīt ar ūdeni pirms līme nav sakaltusi.

## PIEZĪMES

Vienmēs ievērojiet noteikto sacietēšanas laiku.

Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojuma vāku.

- Piemērots gumijas grīdas segumiem, kuru pielīmēšanai ražotājs iesaka akrila līmi.

KODS	IEPAKOJUMS	DAUDZ.	SVĪTRKODS
30615689	22 kg	1	4008373130535

## DROŠĪBA

Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā  
<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

Šeit sniegtā informācija un ieteikumi ir balstīti tikai uz Bostik pētījumiem un nav garantijas, ka tie būs precīzi. Produkta veiktspēja, tā uzglabāšanas laiks un pielietojuma raksturlielumi būs atkarīgi no daudziem mainīgiem lielumiem, tostarp no materiāliem, uz kuriem produkts tiks uzklāts, no vietas, kurā produkts tiek uzglabāts vai uzklāts, un uzklāšanai izmantotā aprīkojuma. Jebkuras izmaiņas jebkurā no šiem mainīgajiem apstākļiem var ietekmēt produkta veiktspēju. Pircēja pienākums ir pirms preces lietošanas pārbaudīt preces piemērotību paredzētajam pielietojumam tādos apstākļos, kādi pastāvēs paredzētās pielietošanas laikā. Bostik negarantē produkta piemērotību kādam konkrētam pielietojumam. Produkts tiek pārdots saskaņā ar Bostik pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, kas ir pievienoti produktam pārdošanas laikā. Nekas no šeit ietvertā nedrīkst tikt interpretēts tā, lai norādītu uz jebkādu attiecīgu patentu nepastāvēšanu vai kā atļauju, pamudinājumu vai ieteikumu praktizēt jebkuru izgudrojumu, uz kuru attiecas jebkurš patents bez patenta īpašnieka atļaujas.

## BOSTIK HOTLINE

Smart Help +371 26622366  
gsc@gsc.lv

