

STIX A510 LINO

GRĪDAS SEGUMU LĪME LINOLEJAM

PRIEKŠROCĪBAS/ĪPAŠĪBAS

- ✓ Spēcīga pielīmēšana
- ✓ Zema GOS emisija – M1 klase
- ✓ Labas adhēzijas īpašības



PIELIETOJUMS

PRODUKTA APRAKSTS

STIX A510 LINO ir ūdens bāzes grīdas segumu līme linolejam. Ļoti labas adhēzijas īpašības ar augstu saķeres stiprību. Videi draudzīga ar zemām gaistošo organisko savienojumu emisijas vērtībām.

Atbilst M1 klasei.

PIELIETOJUMS

Grīdas segumu līme ar lielu sauso atlikumu, kas izstrādāta lai pielīmētu linoleju ar džutas pamatni, adatoto filcu grīdas segumus, tekstila grīdas segumus un vinila flīzes ar poliestera filca pamatni. Paredzēta mitrai līmēšanai uz absorbējošām virsmām. Piemērots apsildāmām grīdām un ratīņkrēslu slodzei.

Rekomendējamie materiāli:

- ✓ Linolejs ar džutas pamatni
- ✓ PVC grīdas segumi ar filča pamatni
- ✓ Vinila flīzes ar filča pamatni
- ✓ Adatotais filcis
- ✓ Paklāji ar džutas pamatni
- ✓ Korķa materiāli
- ✓ Tekstila grīdas segumi

PRODUKTA INFORMĀCIJA

ART. NO.	IEPAKOJUMS	SVARS	EAN
30619395	10 L	13.5 kg	7311020081041

PRODUKTA RAKSTURLIELUMI

Krāsa	Balta
Blīvums	1.35 kg/L
Saistviela	Akriļlāta tipa polimēru dispersija
Apžūšanas laiks*	10-15 min
Atvērtais laiks*	0-15 min
Staiģāt var pēc	12 stundām
Materiālu salodēt var pēc	Labā adhēzijas tiek sasniegta 24 stundu laikā uz materiāliem, kuru viena virsma ir absorbējoša. Pilnīga pielīšana tiek sasniegta pēc 4-7 dienām.
Patēriņš	3-4 m ² /L. Ievērojiet ieteicamo līmes daudzumu katram materiāla veidam
Darba apstākļi	Temperatūra ne zemāka par +15°C.

*Šīs vērtības norādītas pie +23°C ar 50% relatīvā gaisa mitruma uz normālām absorbējošām pamatnēm. Šī vērtības var atšķirties no iepriekš norādītajām atkarībā no virsmas un temperatūras.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus. Tas ir īpaši svarīgi, strādājot ar linoleju. Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai kā papildu informācija par faktisko adhēzijas procesu. Virsmai jābūt tīrai, līdzenai, izturīgai un bez putekļiem, netīrumiem, līmes atlikumiem un vecām krāsām. Ja nepieciešams izlīdzināt pamatni, iesakām izmantot šim nolūkam paredzēto Bostik Floor Screed. Betona pamatnēs mitruma daudzums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā noteiktās maksimālās vērtības. Līmes, grīdas seguma un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +18°C. Relatīvais mitrums (RH) pamatnē nedrīkst pārsniegt 60% betonam, 8-12% skaidu plātnei un 9% kokšķiedru plāksnēm. LŪDZU ŅEMĪET VĒRĀ! RH mērījums betonā substrātu vajadzētu veikt kvalificētam speciālistam. Iekļājot uz lokšņu materiāla ir ļoti svarīgi, lai tās ir labi izžuvušas. Tas palīdzēs izvairīties no gaisa burbuļiem zem linoleja un lokšņu sadurvienu nobīdes. Neabsorbējošām virsmām, piemēram, augstas stiprības betonam, mēs iesakām uzklāt vismaz 10 mm biezu Bostik Floor Screed slāni.

IESTRĀDES METODE

GRĪDAS SEGUMU PIELĪMĒŠANA:

Mitrā metode uz absorbējošas pamatnes: Līmēšana uz absorbējošas virsmas, betona, izlīdzinošā maisījuma un skaidu plātnes. 1. Labi samaisiet līmi. 2. Ar līmes lāpstiņu uzklājiet līmi uz grīdas. Līmes izcilņa līnijai jābūt 2-3 mm augstumā. Linolejam nepieciešamais līmes daudzums ir apm. 3-4 m²/L. 3. Novietojiet grīdas segumu tieši uz mitrās līmes un pārbaudiet saķeri. Apžūšanas laiks parasti ir 10-15 minūtes. 4. Rūpīgi piegludiniet grīdas segumu pie pamatnes un izspiediet visus gaisa burbuļus. Lai iegūtu labāko rezultātu, mēs iesakām izmantot grīdas rulli.

PATĒRIŅŠ

3-4 m²/L atkarībā no pamatnes un iekļāšanas metodes.

PAMATNE	LĪMES LĀPSTIŅA	PATĒRIŅŠ
Linolejs ar džutas pamatni	B1	Apm. 4 m ² /L
Tekstila grīdas segumi	B1	Apm. 3 m ² /L

UZGLABĀŠANA/ DERĪGUMA TERMIŅŠ

12 mēnešus sausā, vēsā vietā neatvērtā rūpnīcas iepakojumā temperatūrā no +10 līdz +30°C. Sargāt no aukstuma.

TĪRĪŠANA

Tīrīt ar ūdeni pirms līme sakaltusi. Sakaltušu līmi iespējams notīrīt mehāniski vai ar vaišpirtu.

DROŠĪBA

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Ja jums nepieciešama medicīniskā palīdzība, vienmēr turiet pie rokas iepakojumu vai etiķeti. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Ja līme nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar ūdeni. Ja līme nonāk saskarē ar ādu, nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. www.bostik.se

ATBILDĪBA

Atruna: mūsu sniegtie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi ir ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt labākos iespējamus rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemt nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +371 26622366
gsc@gsc.lv

