

# STIX P956 2K

**DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA LĪME IEKŠTELPU UN ĀRĀ DARBIEM**

## PRIEKŠROCĪBAS / ĪPAŠĪBAS

- ✓ Augsta bīdes noturība
- ✓ Izturīga pret mitrumu un karstumu
- ✓ Spēcīga sākotnējā saķere
- ✓ Liels sausais atlikums
- ✓ Nesatur šķīdinātājus



## PIELIETIJUMS

### PRODUKTA APRAKSTS

STIX P956 2K ir divkomponentu šķīdinātājus nesaturoša poliuretāna līme ar plašu pielietojumu klāstu, kas piemērota virsmām, kurām tiek izvirzītas augstas prasības līmētā savienojuma stiprībai un ūdensizturībai. Piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārā darbiem. Videi draudzīga ar zemām GOS emisijas vērtībām, atbilst prasību līmenim EC1.

### PIELIETOJUMS

Piemērota dažādu būvmateriālu līmēšanai. Īpaši piemērota gumijas grīdas segumu līmēšanai uz slīpām pamatnēm sabiedriskās vietās. Var izmantot arī mini golfa laukumu seguma un mākslīgā zāliena pārklājumu līmēšanai.

### Rekomendējamie materiāli:

- ✓ Gumijas materiāls līdz 3,5 mm, iekštelpās un ārā darbiem
- ✓ PVC
- ✓ Koks
- ✓ Alumīnijs
- ✓ Cinkotais tērauds
- ✓ Daļēji elastīgās flīzes
- ✓ Materiāli uz akmens un cementa bāzes
- ✓ Minigolfa laukuma segums



## INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ART NR.	IEPAKOJUMS	APJOMS	GEN
30619434	8 kg	4,7 l	7311020081072

## PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Krāsa	Maisījums: dzeltenīgs Komponente A: bēša Komponente B: brūna
Blīvums	1,7 kg/L (daļa A + daļa B)
Saistviela	Poliuretāns ar izocināta saistvielu
Iekļāšanas laiks*	10 min
Izlietošanas laiks*	45 min
Var staigāt pēc:	12 stundām
Pilnīga sacietēšana pēc:	30 stundām
Patēriņš	2-4 m <sup>2</sup> /L
Darba apstākļi	Temperatūrai jābūt vismaz +15°C. Labākie rezultāti ir pie +20°C un 60 % RF
Uzglabāšana	12 mēn. pie temp. +10 līdz +20°C. Sargāt no sala.
Vide un veselība	Satur izocinātus – ievērojiet AFS

\* Šīs vērtības norādītas pie +23°C ar 50% relatīvā gaisa mitruma uz normālām absorbējošām pamatnēm. Šī vērtības var atšķirties no iepriekš norādītajām atkarībā no virsmas un temperatūras.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### PAMATNES SAGATAVOŠANA

Vienmēr ievērojiet grīdas seguma ražotāja norādījumus. Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai kā papildu informācija par faktisko adhēzijas procesu. Virsmai jābūt tīrai, līdzenai, izturīgai un bez putekļiem, netīrumiem, līmes atlikumiem un vecām krāsām. Ja nepieciešams izlīdzināt pamatni, iesakām izmantot šim nolūkam paredzēto Bostik Floor Screed. Betona pamatnēs mitruma daudzums nedrīkst pārsniegt AMA Hus standartā noteiktās maksimālās vērtības. Līmējot gumijas materiālus uz betona pamatnēm relatīvais mitrums (RH) pamatnē nedrīkst pārsniegt 85%. Līmes, grīdas seguma un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz +15°C.

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

STIX P956 2K iepakojums sastāv no divām daļām. Apakšējā daļā ir pamatkomponente un augšējā iepakojuma daļā cietinātājs. Katrā daļā esošais vielas daudzums ir saskaņots tā, lai gatavais maisījums būtu pareizajās proporcijās. Pievienojiet cietinātāju pie pamatkomponentes un sajauciet ar elektrisko maisītāju, kurš aprīkots ar piemērotu mikseri, zemos apgriezienos, līdz maisījuma krāsa kļūst viendabīga.

### LIETOŠANA

1. Līmi uzklājiet ar līmes lāpstiņu, kuras robojums paredzēts attiecīgajam grīdas segumam. Sajaukto līmi jāizmanto 40 minūšu laikā. 2. Novietojiet grīdas segumu līmē un stingri piespiediet. Jebkuri līmes traipi nekavējoties jānotīra. 3. Piegludiniet grīdas segumu ar piemērotu instrumentu. Esiet uzmanīgiem pie šuvēm. Nenoslogojiet grīdas segumu 2-4 stundas pēc pielīmēšanas. Grīdas seguma materiālus ar lielu iekšējo spriegumu pēc ieklāšanas nepieciešams slogot ar smilšu maisiņiem.

## PATĒRIŅŠ

400-1200 g / m<sup>2</sup> atkarībā no pamatnes un izvēlētās ieklāšanas metode;  
A2 apmēram 400-450 g / m<sup>2</sup>  
B1 apmēram 500-750 g / m<sup>2</sup>  
B2 apmēram 1000-1200 g / m<sup>2</sup>

## UZGLABĀŠANA/ DERĪGUMA TERMIŅŠ

12 mēnešus sausā, vēsā vietā neatvērtā rūpnīcas iepakojumā temperatūrā no +10 līdz +20°C. Sargāt no aukstuma.

## TĪRĪŠANA

Tīrīt ar vaišpirtu pirms līme sakaltusi. Sakaltušu līmi iespējams notīrīt mehāniski.

## DROŠĪBA

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Ja jums nepieciešama medicīniskā palīdzība, vienmēr turiet pie rokas iepakojumu vai etiķeti. Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā. Ja līme nokļūst acīs, nekavējoties izskalojiet acis ar ūdeni. Ja līme nonāk saskarē ar ādu, nomazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni. [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

## ATBILDĪBA

Atruna: mūsu sniegtie tehniskie dati, kā arī mūsu norādījumi un ieteikumi ir balstīti uz dažādiem testiem un mūsu pieredzi. Tie ir paredzēti, lai palīdzētu lietotājam sasniegt labākos iespējamus rezultātus. Tā kā apstākļi lietotāja telpās ir ārpus mūsu kontroles, mēs nevaram uzņemt nekādu atbildību par produkta lietošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem.

## BOSTIK HOTLINE

Smart help +371 26622366  
[gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv)

