

STIX P956 2K

DIVKOMPONENTU POLIURETĀNA LĪME GRĪDAS SEGUMIEM

GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- Izcilas mehāniskās īpašības
- Nav nepieciešama gruntēšana, var līmēt pa tiešo pie pamatnes
- Mitrumizturīga
- Lieliska izturība pret laika apstākļiem (var izmantot ārtelpās)
- Karstumizturīga: līdz pat +120°C
- Viegli uzklājama
- Mitrā sasaistīšana (nav nepieciešams apžūšanas laiks)
- Nesatur ūdeni
- Izmantojama plašam pamatņu, materiālu un pielietojuma klāstam
- Piemērota grīdām ar zemgrīdas apkures un dzesēšanas sistēmām



PRODUKTA RAKSTUROJUMS

➤ Bāze :	Divkomponentu poliuretāns
➤ Krāsa :	Dzeltenīgi gaiši brūna
➤ Izlietošanas laiks :	40-45 minūtēs pie +20°C, 25-30 minūtēs pie +30°C
➤ Apžūšanas laiks :	Nav
➤ Iestrādes laiks :	Apm. 1 stunda pie +20°C
➤ Var staigāt :	Pēc 24 stundām
➤ Pilnīga sacietēšana :	Pēc 48 stundām
➤ Patēriņš :	300 līdz 900 g/m ²



PIELIETOJUMS

APRAKSTS

STIX P956 divkomponentu poliuretāna līme paredzēta :

- Linolejam loksneš
- Linoleja flīzēm ar sintētisko pamatni
- Vīsu veidu paklājiem
- Mākslīgajai zālei
- Sporta grīdas segumiem
- Neapstrādātiem rūpnieciski ražotiem parketiem

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem. Pamatnei jābūt veselai, vienmērīgai, gludai, pastāvīgi sausai un bez vecās līmes paliekām, putekļiem, taukiem vai citiem netīrumiem. Līmējot uz esoša grīdas seguma, pārlicinieties, ka tas ir stingri pielīmēts un tīrs.

Notīriet netīrumus, pulēšanas līdzekli, eļļu un citus netīrumus. Ja nepieciešama turpmāka pamatnes izlīdzināšana, izvēlieties piemērotu Bostik grunti un Bostik izlīdzinošo maisījumu. Visām pamatnēm jābūt ar atbilstošu mitrumu, ja nē, tad tās jāgruntē ar HYTEC E336 XTREM mitrumu bloķējošu grunti. Pirms līmes uzklāšana vienmēr ļaujiet gruntim un izlīdzinošiem slāņiem pilnīgi nožūt.

LIETOŠANA

Rūpīgi samaisiet abus komponentus kopā, izmantojot elektrisko urbi, kas aprīkots ar maisīšanas mikseri, līdz tiek iegūta viendabīga, dzeltena/bāli brūna krāsa bez marmora raksta. Maisīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 200-300 apgr./min.

Eksotermiskās sajaukšanas reakcijas dēļ īsais izstrādes laiks (apmēram 45 minūtes pie +20°C) krasi samazinās pie augstākām temperatūrām.

Uzklājiet vienmērīgu līmes kārtu pa visu pamatgrīdas laukumu, izmantojot piemērotu zobaino špakteljāpstiņu (atkarībā no pamatnes porainības un raupjuma).

Nav nepieciešams apžūšanas laiks, laba sākotnējā saķeres stiprība tiek vēl vairāk nostiprināta cietēšanas laikā. Nekavējoties novietojiet grīdas segumu mitrajā līmē, nodrošinot pilnīgu līmes pielipšanu. Izmantojiet berzes bloku un/vai rullīti, lai izvadītu gaisa burbuļus un nodrošinātu labu līmes saķeri. Pēc 30 minūtēm atkārtojiet.

Stingri, kā arī deformēti grīdas segumi ir jāruļļē ar grīdas rulli un jānoslogo, līdz līme ir pilnībā sacietējusi. Sacietēšanas laiks ir atkarīgs no temperatūras un sajauktās līmes daudzuma (jo lielāks daudzums, jo ātrāk līme sacietē).

Iekļājiet grīdas segumu saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.

PATĒRIŅŠ

No 300 līdz 900 g/m².

UZGLABĀŠANA

Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, uzglabājot no +10°C līdz +30°. Salnoturība līdz -5°C.

TĪRĪŠANA

Instrumentus un traipus tīriet ar šķīdinātāju (piemēram, MEK-metiletilketanolu), vēlams, pirms līme nav sacietējusi.

PIEZĪMES

Paaugstināts gaisa mitrums līmes iestrādes laikā var izraisīt putu veidošanos līmes virskārtā.

- Zemās temperatūrās līme sabiezē, cietēšana palēninās vai pat pārtraucas.
- Pēc lietošanas cieši aizveriet iepakojumus.
- Izmantojot sabiedriskajās virtuvēs: stingri ievērojiet grīdas seguma ražotāja ieteikumus.

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītškods
30615713	6 kg	1	3549212484910

DROŠĪBA

Sīkāku informāciju skatiet drošības datu lapā <https://bostikdsd.thewerco.com/>

Šeit sniegtā informācija un ieteikumi ir balstīti tikai uz Bostik pētījumiem un netiek dotas garantijas, ka tie būs precīzi. Produkta veiktspēja, tā uzglabāšanas laiks un pielietojuma raksturlielumi būs atkarīgi no daudziem mainīgiem lielumiem, tostarp no pamatnēm, uz kurām produkts tiks uzklāts, no vides, kurā produkts tiek uzglabāts vai uzklāts, un uzklāšanai izmantotā aprīkojuma. Jebkuras izmaiņas jebkuros apstākļos var ietekmēt produkta veiktspēju. Pircēja pienākums ir pirms preces lietošanas pārbaudīt preces piemērotību paredzētajam lietojumam tādos apstākļos, kādi pastāvēs paredzētās lietošanas laikā. Bostik negarantē produkta piemērotību kādam konkrētam lietojumam. Produkts tiek pārdots saskaņā ar Bostik pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, kas ir pievienoti produktam pārdošanas laikā. Nekas no šeit ietvertā nedrīkst tikt interpretēts tā, lai norādītu uz jebkādu attiecīgu patentu nepastāvēšanu vai kā atļauja, pamudinājums vai rekomendācija praktizēt jebkuru izgudrojumu, uz kuru attiecas jebkurš patents bez patenta īpašnieka atļaujas.

BOSTIK HOTLINE

Smart Help +371 26622366



BOSTIK S.A.
420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, France,
www.bostik.com

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"
Dēju iela 8, Rīga, LV 1004
Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv