

# TARBICOL MS ELASTIC

## PARKETS

*Universāla augstas veiktspējas parketa līme visiem parketa veidiem*

### PIELIETOJUMS

BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC ir vienkomponenta MS polimēru bāzes parketa līme, kas piemērota visu veidu parketa grīdas segumu līmēšanai uz absorbējošām un neabsorbējošām pamatnēm.

Tiešai līmēšanai uz visa veida pamatnēm - betona klons, cementa/smilšu klons, grīdas saplāksnis un kokšķiedru plātnes, metāls, keramikas flīzes, anhidrīta klons.

Izcila saķere ar visu veidu koksnēm un pamatnēm:

- visu veidu koksnes (ieskaitot skabārdi, dižskabārdi, bērzu un bambusu),
- rūpnieciski ražots neapstrādāts vai arī apstrādāts jebkura biezuma un garuma parkets,
- mozaīkas parkets,
- sāniski ieklāti dēļi,
- blīvēta koksne,
- gala parkets.

Ideāli piemērota eksotiskajām koksnēm.



### PRIEKŠROCĪBAS

- Mitrumizturīga (piemērota pat tīkkoka līmēšanai mitrās vietās)
- Nav nepieciešama apžāvēšana
- Nesatur ūdeni, tādēļ nav koka deformēšanās riska
- Lietotājam droša: nesatur šķīdinātājus un izocinātus
- Videi draudzīga: šo produktu GEV (Grīdas segumu iekļāšanas materiālu emisiju kontroles asociācija) klasificējusi kā EC1, EC1 = ļoti zema emisija
- Piemērota grīdām ar zemgrīdas apkuri vai dzesēšanu
- Pastāvīgi elastīga temperatūrā no -40° līdz +120°
- Augsta sākotnējā saķere
- Līmes atlikumus uz parketa grīdas var viegli notīrīt
- Atjauno sākotnējo elastību pēc saspiešanas vai izstiepšanas
- Neizraisa metālu koroziju
- Izcila soļu trokšņa slāpēšana – līdz 18 dB

### TEHNISKIE DATI

- Līmes tips: vienkomponenta MS polimēru bāzes līme
- Krāsa: gaiši brūna
- Blīvums: 1.60 ± 0.02 g/cm³
- Izstrādes laiks: 40 min. pie 20°C atkarībā no temperatūras, mitruma un pamatnes uzsūktspējas
- Var staigāt pa virsmu: pēc 24 stundām
- Var pakļaut intensīvai staigāšanai: pēc 24 mājas apstākļos; pēc 48 stundām intensīvas noslodzes vietās
- Darba temperatūra: vēlams starp +10°C un +30°C. Materiāla un pamatnes temperatūrai jābūt ne mazāka kā +10°C.
- Var slīpēt un lakot grīdas segumu: pēc 48-72 stundām

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

#### PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnes sagatavošana jāveic saskaņā ar būvniecības standartiem. Pamatnēm jābūt cietām, līdzenām, gludām, pastāvīgi sausām un bez vecām līmes paliekām, putekļiem, taukiem vai citiem netīrumiem. Iekļājot uz esošajiem grīdas segumiem, pārliecinieties, ka tie ir cieši pielīmēti un tīri. Notīriet netīrumus, pulēšanas līdzekli, eļļu un līdžīgas piesārņojošas vielas.

Ja nepieciešama pamatnes izlīdzināšana, izvēlieties piemērotus Bostik izlīdzinošos maisījumus.

Pirms grīdas segumu līmēšanas vienmēr ļaujiet izlīdzinošajiem maisījumiem kārtīgi izžūt.

Visās pamatnēs mitruma daudzums nedrīkst pārsniegt noteiktās maksimālās vērtības. Ja tā nav, tās jānogruntē ar mitruma bloķētājiem Hytec P510 RENORAPID vai Hytec E730 XTREM.

## LIETOŠANA

Uzklājiet līmi vienmērīgi uz pamatnes, izmantojot zobaino špakteļlāpstiņu Pajarito n069 vai parasto B12. Apžāvēšanas laiks nav nepieciešams.

Nekavējoties novietojiet koka grīdas seguma elementu vietā un stingri piespiediet (vai pierullējiet) pa visu virsmu, lai nodrošinātu labu līmes pārnesanu.

Deformēti grīdas dēļi ir jāpiespiež noslogojot, un tā jānotur pielīmētajā vietā līdz pilnīgai līmes sacietēšanai.

Izmantojot ķīļus, starp parketu un sienām atstājiet vismaz 8 mm atstarpi. Noņemiet ķīļus uzreiz pēc ieklāšanas. Atstarpes izmēri: 0,15% no lielākā konkrētās telpas, kurā tiks ieklāts parkets, garuma vai platuma lielākā izmēra.

## PIEZĪMES

- Uzglabājiet parketu sausā vietā.
- Neklājiet parketu, ja relatīvais gaisa mitrums telpā ir virs 65%.
- Zemgrīdas apkures sistēmām jāatbilst spēkā esošajiem noteikumiem. Izslēdziet apkuri 48 stundas pirms parketa ieklāšanas. Pēc grīdas seguma ieklāšanas nogaidiet vismaz 1 nedēļu, pirms pakāpeniski ieslēdzat apkuri.
- MSP līme ir ļoti lipīga, pirms jebkāda darba uzsākšanas iesakām lietot aizsargcimdus.
- Pēc lietošanas cieši aizveriet visus iepakojumus.

## Tīrīšana

Darbarīki un svaigi līmes traipi jātīra ar metilētilketonu (MEK) vai acetonu.

---

## PATĒRIŅŠ

700 līdz 1000 g/m<sup>2</sup>

---

## UZGLABĀŠANA

Līdz 18 mēnešiem oriģinālajā neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no +10°C līdz +30°C.

---

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
130643	7 kg maiss vai 7 kg plastmasas spainis		3549210019756
130644	Divi 7 kg maisi vai 14 kg plastmasas spainis		3549210019763
135502	Trīs 7 kg maisi vai 21 kg plastmasas spainis		3549210019770

### DROŠĪBA

SVARĪGI: pirms jebkāda darba uzsākšanas, kas saistīts ar BOSTIK TARBICOL MS ELASTIC, darba veicējiem rūpīgi jāizpēta produkta drošības datu lapa. Lietojot, ievērojiet labu higiēnu. Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu vietnē [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) vai pieprasiet mums kopiju pa faksu.

*Lietošanas ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu drošības datu lapās.*



Bostik SA - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE  
Tel. +33 (0)1 47 96 94 65, Fax +33 (0)1 47 96 90 76, e-mail: [info.eemea@bostik.com](mailto:info.eemea@bostik.com) - [www.bostik-eemea.com](http://www.bostik-eemea.com)

Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs" Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 Tel.: +371 26622366, e-mail: [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv), [www.gsc.lv](http://www.gsc.lv)