



# BOSTIK

## WOOD H110 ECO PARQUET

### HIBRĪDA LĪME KOKA GRĪDAS SEGUMU PIELĪMĒŠANAI

#### PRIEKŠROCĪBAS

- Var līmēt masīvkoka dēļus līdz 110 mm platumā un līdz 15 mm biezumā
- Visu formātu vairākslāņu parketiem
- Ātra dēļu sabloķēšana
- Piemērota siltajām grīdām



#### PIELIETOJUMS

##### APRAKSTS

**WOOD H110 ECO PARQUET** ir hibrīda līme visu veidu vairākslāņu parketa un masīvkoka grīdas segumu ieklāšanai. Piemērota līdz 110 mm platiem masīvkoka dēļiem

##### PIEMĒROTIE SEGUMI

- Visu formātu vairākslāņu parkets,
- Mozaīkas parkets,
- Sāniski ieklāti dēļi,
- Gala parkets,
- Masīvkoka dēļi līdz 110mm platumā.

##### PIEMĒROTĀS PAMATNES

- Gludas betona virsmas.
- Cementa bāzes kloni.
- Anhidrīda kloni.
- Atbilstoši izlīdzinātas vecas keramiskā flīzes.
- Vecs koka grīdas segums uz sijām.
- Kokskaidu plāksnes, saplāksnis, OSB3.
- Piemērota apsildāmām grīdām (sīkaku informāciju sazinieties ar vietējo tehnisko/tirdzniecības pārstāvi).

#### PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Krāsa	Bēša
Būvums	≈ 1,60 ±0,1g /cm <sup>3</sup>
Ieklāšanas temperatūra	+10°C līdz +30°C
Patēriņš	800-1200 g/m <sup>2</sup>
Atvērtais laiks**	Apm. 40 min
Bloķēšanas laiks**	Apm. 2 stundas
Ekspluatācijas uzsākšana**	Viegla: pēc 24 st. Intensīva: pēc 48 st.
Sacietēšanas laiks**	24 līdz 48 stundas
Var slīpēt un lakot**	Pēc 48 stundām
Uzglabāšana/derīgums*	18 mēneši

\* no izgatavošanas datuma oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, vēsā, sausā vietā izvairoties no tiešiem saules stariem temperatūras diapazonā no +5°C līdz +25°C. Sargāt no sala, mitruma un kondensāta.

\*\* šie laiki ir noteikti pie +23° C un 50% relatīvā gaisa mitruma uz normāli absorbējošām pamatnēm

## PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pārliecinieties, ka pamatnes atbilst būvnormatīviem. Pamatgrīdām jābūt tīrām, stabilām, sausām (<75% RH) un bez piesārņotājiem, kas var pasliktināt adhēziju, piemēram, putekļi, tauki, krāsa, apmetums, vasks, ūdenī šķīstoša līme utt.

Nodrošiniet, lai kokmateriāli būtu aklimatizēti saskaņā ar ražotāja norādījumiem vidē, kurā tie tiks ieklāti. Vienmēr atstājiet deformācijas spraugu gar jebkuru perimetru vai kolonnu, lai nodrošinātu dabisku koksnes kustību ekspluatācijas laikā. Uzglabājiet līmi telpas temperatūrā.

Pamatnes, kas nav pietiekami gludas vai kurām ir nepieciešam augstuma līmeņošana, lai ieklātu konkrēto līmējamo grīdas segumu, ieteicams izmantot piemērotu Bostik izlīdzinošo maisījumu un gruntēšanas sistēmu. Lūdzu, sazinieties ar Tehnisko dienestu, lai saņemtu padomu par konkrētiem produktiem un pamatnēm.

Pirms līmes uzklāšanas pārliecinieties, ka pamatne ir sausa un tīra no putekļiem.

### Grīdas apkures sistēmas:

Apsildāmās grīdas sistēmas 48 stundas pirms grīdas seguma ieklāšanas ir jāizslēdz. Nogaidiet 7 dienas pēc grīdas seguma ieklāšanas, pirms pakāpeniski ieslēdziet grīdas apsildi.

## LIETOŠANA

Uzklājiet līmi ar piemērotu lāpstiņu uz pamatnes, izmantojot vienu no zemāk norādītajām līmes lāpstiņām ar patēriņu aptuveni 1000 līdz 1200 g/m<sup>2</sup> atkarībā no virsmas raupjuma un līmējamā parketa veida.

Līmes lāpstiņa	Patēriņš g/m <sup>2</sup>	Parketa tips
<b>B5</b>	800 - 900	Mozaīkas parkets, Korķa/gumijas apakšklājs
<b>B11</b>	900 -1000	Vairākslāņu parkets līdz 110mm platumā / 15mm biezumā.
<b>B12</b>	1000 - 1200	Visu formātu vairākslāņu parkets Masīvkoka dēļi līdz 110 mm platumā / 15 mm biezumā

Ievietojiet koka dēļus līmē, kamēr tā vēl ir svaiga. Uzklājiet tikai tik daudz līmes, cik varat nosegt 40 minūšu laikā.

Stingri piespiediet, lai nodrošinātu labu līmes sasaisti ar dēļa aizmuguri, kam vajadzētu būt virs 80% no dēlīša virsmas laukuma. Deformēti grīdas dēļi ir jānoslogo, līdz līme ir pilnībā sacietējusi.

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140  
E-Mail: info.germany@bostik.com www.bostik.de

### Izplatītājs Latvijā "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, Latvija, LV 1004  
Tālr.: +371 26622366  
E-pasts: gsc@gsc.lv  
www.gsc.lv

Stingri piespiediet parketu, lai nodrošinātu pilnīgu saķeri, un izlīdzinātu līmes izciļņus pareizai pielīmēšanai.

Pievērsiet uzmanību detaļām:

- Ievērojiet deformācijas spraugas telpas perimetrā (min. 8mm).
- Deformācijas spraugu aprēķina kā 0,15% no katras telpas lielākā izmēra (garuma vai platuma), kurā jāiekļauj parkets.

## ŽŪŠANAS LAIKS

Pa pielīmēto grīdas segumu var sākt staigāt pēc 24 stundām. Pirms slīpēšanas un lakošanas uzsākšanas ļaujiet līmei žūt vismaz 24 stundas.

## TĪRĪŠANA

Tūlīt pēc lietošanas notīriet instrumentus un aprīkojumu ar tīrīšanas salvetēm vai vaišpirtu.

Sacietējušo līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Kods	Svars	Daudz.	Skaits	Svītškods
30626113	21 kg	1	24	3549212492755

## DROŠĪBA

Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu <https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu unūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu. Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to.

### BOSTIK HOTLINE

Smart help: tel. +37126622366  
gsc@gsc.lv

