

Bostik XTREM FAST

DAUDZVEIDĪGS PIELIETOJUMS TELPĀS / ĀRDARBOS



Ātras fiksācijas hermētiķis/līme ārdarbiem un mitrām telpām



PIELIETOJUMS

Daudzveidīga pielietojuma hermētiķis/līme ar ātru polimerizāciju.

Saderīgs ar visiem materiāliem: kļeģeļiem, betonu, dabīgiem akmeņiem, dzelzi, tēraudu, alumīniju, cinku, sintētiskiem materiāliem, koku, skaidu plāksnēm, korķi, keramiku, PVC.

Īpaši izstrādāts līmēšanai:

- ārdarbos: apšuvums, paneļi, jumts, dakstiņi, karnīzes, priekšmetu fiksēšana.
- vannas istabā un mitrās telpās: PVC paneļi, spoguļi, dažādi priekšmeti.

Piemērota arī visiem citiem iekšdarbiem: paneļi, grīdlīstes, pakāpieni, kāpnes, spoguļi, moldingi, keramika, utt.

PRIEKŠROCĪBAS

- Polimerizējas 4 reizes ātrāk nekā parastais hermētiķis.
- Lieliska sākotnējā saķere
- Hibrīdtehnoloģija: bez šķīdinātāja, bez izocinātiem
- Lieliska noturība pret novecošanos un UV stariem.
- Laba saķere ar nerūsējošām mitrām pamatnēm.
- Izmantošanai iekštelpās / ārdarbos

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

- Krāsas : balts.
- Hibrīdtehnoloģija
- Plēvītes veidošanās : pēc 20 min.
- Cietība pēc Šora A : 55
- Pagarinājums stiepē uz pārrāvumu : 150 %
- Darba temperatūra : no +5°C līdz +35°C
- Eksploatācijas temperatūra : no -40°C līdz +100°C

LIETOŠANA

PAMATNES

Pamatnēm jābūt cietām, sausām, tīrām, bez putekļiem, attaukotām, veselām un tām jāatbilst DTU un profesionālajiem noteikumiem.

Lietošana

Uzklāt ar rokas vai pneimatisku pistoli joslu vai valnišu formā, kas izvietoti apmēram 15 cm attālumā, piespiest un ļaut polimerizēties.

Sacietē pēc 6 stundām. Galīgā sacietēšana: 24 stundas atkarībā no pamatnes un lietošanas apstākļiem.

TĪRĪŠANA

Svaigu produktu: ar tīrīšanas salvetēm vai šķīdinātāju SOLVANT AK.

Sacietējušu produktu: nokasot.

PATĒRIŅŠ

10 m, ja joslas diametrs ir 5 mm.

GLABĀŠANA

Līdz 18 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā pie temperatūras no + 5°C līdz + 25°C.

IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītrkods
30114300	Balts - Kārtridžs 290ml	12	3549210031420

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu www.quick-fds.com, vai lūdziet mums nosūtīt kopiju pa faksu.

Lietošanas leteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus (vai arī tie noteikti jāveic). Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas lapās.



Bostik SA - Département Construction - 253 Avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis Cedex –
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - www.bostik.fr
Izplatītājs Latvijā: SIA "Grīdas Segumu Centrs" – Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004 – Tel.: +371 26622366 - Fax: + 371 67614405 –
e-pasts: gsc@gsc.lv - www.gsc.lv