

## Quelyd Express

### TEHNISKO DATU LAPA

Versija: 2016-03



#### MATERIĀLA APRAKSTS

Līme visiem papīra tapešu tiem.

#### PIELIETOJUMS

Līme ir ideāli piemērota visiem papīra tapešu tiem:

- parastām vieglām, delikātām, smagām un blīvām tapetēm
- mazgājamām tapetēm
- simpleksa un duplexa tapetēm
- rupju šķiedru krāsojamām tapetēm

#### PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta līmēšanas spēja
- Taupīgs patēriņš
- Ērti lietojama: lieliski slīd, ideāli piemērota rakstainu tapešu salīmēšanai
- Der mazgājamām tapetēm
- Neveido kunkuļus
- Neatstāj traipus
- Lietošanai gatavais šķīdums saglabā savas īpašības nedēļas laikā, glabājot to slēgtā traukā.
- Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevas, kas novērš primāro sēnīšu rašanos.
- Nekaitīga veselībai un videi

#### DARBA INSTRUKCIJA

##### PAMATNES SAGATAVOŠANA

DTU 59.4. punkts "Tapešu un citu sienas segumu līmēšana". Tapešu līmētāja pienākums un atbildība ir ievērot šos noteikumus.

DTU 59.4. punktā norādītas maksimālās pieļaujamās mitruma vērtības:

Gipša pamatne: 5%

Koks un koksnes maisījumi: 12% ±2%

Pamatnei jābūt līdzenai, gludai, sausai pieskaroties (nedrīkst būt paaugstināts mitrums), tīrai, stabilai, attaukotai un atputekļotai, ar normālu porainumu. Noņemiet vecās tapetes un līmi, izmantojot mūsu līmes noņēmēju papīra un vinila tapetēm. Kārtīgi noņemiet atlupušo un nenoturīgo krāsu. Izšķīdiniet veco vai nevajadzīgo krāsu ar sārmainu tīrīšanas līdzekli un noskalojiet.

Ja vajadzīgs, noslīpējiet (krāsu ar tekstūras virsmu), notīriet putekļus vai uzklājiet mūsu piedāvāto grunti un ļaujiet tai žūt vismaz 24 stundas.

Aizšpaktelējiet caurumus un plaisas. Ja siena ir jauna, absorbējoša (jauns ģipsis, špaktele), vispirms pārklājiet to ar atšķaidītu līmi.

Nostipriniet trauslu, drupanu pamatni. Reģipša plāksnes (Placoplâtre®) pārklājiet ar īpašu gruntskrāsu. Nedrīkst izmantot biezu, piesātinātu grunts slāni vai "krāsu atlieku" tipa maisījumus, jo tie var bloķēt gruntskrāsu un nebūt savietojami ar mūsu līmi.

## **LĪMES SAGATAVOŠANA**

Atkarībā no tapešu papīra tipa 1 līmes iepakojumu ieber tīrā spainī un samaisa ar šādu ūdens daudzumu: Plānas tapetes:

Atšķaidīšana: 8 litri ūdens.

Pietiek apmēram 8-9 ruļļiem jeb 40-45 m<sup>2</sup>.

Mazgājamas, parastas tapetes:

Atšķaidīšana: 7 litri ūdens.

Pietiek apmēram 7-8 ruļļiem jeb 40 m<sup>2</sup>.

Mazgājamas (ar sūkli) tapetes, žāvējamas tapetes, biezas tapetes, tapetes ar iespiestiem rakstiem, šķiedru tapetes un krāsojamas tapetes: Atšķaidīšana: 6 litri ūdens.

Pietiek apmēram 6-7 ruļļiem jeb 30-35 m<sup>2</sup>.

Strauji maisiet spaiņa saturu, lai izveidotos virpulis. Tad beriet iepakojuma saturu gar spaiņa malu un turpiniet maisīt nedaudz lēnāk. Turpiniet lēni maisīt apmēram 30 sekundes. Paturiet nostāvēties 1-2 minūtes. Atkal kārtīgi izmaisiet, līme ir gatava.

## **LĪMES UZKLĀŠANA UN TAPEŠU LĪMĒŠANA**

Uzklājiet pietiekamu, līdzenu līmes slāni uz tapetes aizmugures, salociet sleju kā akordeonu un pārliecinieties, ka šuves atrodas viena pretim otrai, lai līme malās neizžūtu par ātru. Biezākas tapetes jāatruļlē kārtīgi, lai tās būtu taisnākas un atkal nesarullētos. Ievērojiet, ka līmei jāiesūcas 5-10 minūtēs atkarībā no papīra biezuma un ražotāja norādījumiem. Šis laiks jāievēro visu tapešu līmēšanas laiku. Uzklājiet pirmo tapešu sleju un pārliecinieties, ka tā ir pilnībā vertikāla. Nākamās slejas novieto ar malu uz malas saskaņā ar ražotāja norādījumiem un to griešanas secību. Pielīmējiet sleju kārtīgi, izmantojot birsti vai plastmasas lāpstiņu, strādājot no augšas uz leju un no vidus uz malām. Svaigus līmes traipus var uzreiz notīrīt ar mitru un tīru sūkli.

### **Tīrīšana**

Instrumentus var vienkārši nomazgāt siltā ūdenī.

### **Piezīmes**

No darbu sākuma brīža līdz pilnīgai tapešu līmes izžūšanai visiem logiem un durvīm jābūt blīvi aiztaisītiem, jo caurvējš var sabojāt jūsu darbu.

### **Patēriņš**

1 iepakojums uz 6-9 ruļļiem

### **Iepakojums**

250 g iepakojums

## Uzglabāšana

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā no +10 °C līdz +20 °C temperatūrā. Sagatavota līme: ne vairāk kā 8 dienas aizvērtā traukā (sargāt no sala).

## DROŠĪBA

**SVARĪGI:** pirms darbu uzsākšanas ar QUELYD EXPRESS, darbu veicējiem rūpīgi jāiepazīstas ar atsevišķu produkta drošības datu lapa. Ievērojiet higiēnas prasības lietošanas laikā. Ieteicams glabāt bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no saskares ar acīm un ādu. Sargāt no bērniem un dzīvniekiem.

## TEHNISKIE DATI

Līmes tips	modificētā ciete, pretsēnišu un baktericīdu piedevas
Sagatavošanas laiks	3 min.
pH šķīdumam	Apmēram 11,0
Pilnīga sacietēšana*	Aptuveni 24-48 stundas
Krāsa	Caurspīdīga
Darba temperatūra	No +5°C līdz +25°C

\* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatņu porainības.

## IĒPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	Daudzums	Svītškods
7199	0,250 kg	30	3549210018179

**Bostik SA** - 16-32, rue Henri Regnault - 92902 Paris La Défense Cedex - FRANCE -  
Fax Service Technique : 01 64 42 16 67 - [www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

## KONTAKTINFORMĀCIJA

**Atsaucīga palīdzība**  
TEL +371 26622366, [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv)



**Atruna:** Tehnisko datu apraksti, rekomendācijas un instrukcijas ir balstītas uz dažādiem testiem un mūsu pieredzes. Šis ir palīgs pircējam, lai atrastu piemērotāko darba metodi un sasniegtu iespējami labāko rezultātu. Kad patērētāja darba apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, uzņēmums nenes atbildību par rezultātiem, kad tiek pielietots mūsu produkts.