



# P360

## SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE

AUGSTA ELASTĪBAS MODUĻA UNIVERSĀLS POLIURETĀNA HERMĒTIĶIS KONSTRUKCIJU UN DEFORMĀCIJAS ŠUVĒM

### TEHNISKO DATU LAPA

#### PRIEKŠROCĪBAS

- Lieliska saķere bez praimera uz vairuma pat mitru virsmu
- Augstas mehāniskās īpašības
- Pastāvīgi elastīgs

#### PRODUKTA APRAKSTS

**Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** ir profesionālas kvalitātes augsta elastības moduļa poliuretāna hermētiķis konstrukciju un deformācijas šuvēm.

#### PIELIETOJUMS

**Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** īpaši izstrādāts kā universāls hermētiķis konstrukciju un deformācijas šuvēm.

#### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumu attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platums un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm.



#### TEHNISKIE DATI

100% modulis	ISO 8339	0,35 N/mm <sup>2</sup>
Lietošanas temperatūra		+5°C līdz + 40°C
Bāze		Poliuretāns
Cietēšanas laiks	pie +23°C/50% RH	3 mm/24 stundās
Blīvums	ISO 1183-1	1,23 g/ml
Relatīvais pagarinājums	ISO 8339	> 600%
Plūstamība	ISO 7390	< 3mm
Salnoturība transportēšanas laikā		līdz -15°C
Bīdes stiprība	ISO 4587	± 1,10 N/mm <sup>2</sup>
Šuves kustība		25%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	35
Saraušanās	ISO 10563	< 10%
Plēvītes izveidošanās	DBTM 10.00	120 min. pie +23°C/50% RH
Temperatūras noturība		-40°C līdz +80°C
Stiepes izturība	ISO 8339	0,80 N/mm <sup>2</sup>

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās

#### IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērota lietošanai uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērota kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)
- Ja balts hermētiķis tiek pakļauts ultravioletajiem stariem, var notikt neliela dzeltēšana

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN IESTRĀDE

Lietošanas temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un puteļiem. Virsmas tīriet ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** bez gruntēšanas pieķeras uz praktiski visām neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu. Šuves vieglākai izlīdzināšanai lietojiet **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

## PĀRKRĀSOŠANA

**Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** var ideāli krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un ar lielāko daļu no divkomponentu krāsām. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt saderības pārbaudi. Ja **Bostik P360 SEAL'N'FLEX MULTI PURPOSE** tiek pārkrāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas iesakām hermētiķi un savienojumu virsmas nedaudz noslīpēt ar 3M Scotch-Brite materiālu (smilšpapīru). Lai iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

## TĪRĪŠANA

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai var lietot **Bostik T150 CLEANING WIPES** salvetes.

## KRĀSA (-AS)

- Balta
- Betona pelēka
- Tumši pelēka
- Melna

## IENAKOJUMS

- 300 ml kārtidz, 12 gab. kastē
- 600 ml tūba, 12 gab. kastē

*Produkta specifikācijas, lūdzu, skatiet tiešsaistes produkta informācijas lapā*

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienu no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radusies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāizprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ieteikt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.

## UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši pēc ražošanas datuma.

## VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai tīmekļa vietnēs.

## SERTIFIKĀCIJAS

- F-EXT-INT-CC 25HM
- SNJF F25E
- ASTM C-920
- A+ FRANCIJAS VOC noteikumi

## BOSTIK HOTLINE

Smart help  
+371 26622366 [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv)



**Bostik SA,**  
420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France  
Tel.: Tel: +33 (0)1 49 00 90 00, [www.bostik.com](http://www.bostik.com)

Izplatītājs Latvijā: "Gridas Segumu Centrs"  
Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004  
Tel.: +371 26622366, e-Mail: [gsc@gsc.lv](mailto:gsc@gsc.lv), [www.gsc.lv](http://www.gsc.lv)