

H760

SEAL'N'FLEX PRO SEAL ELASTĪGS AUGSTAS KVALITĀTES PROFESIONĀLAIS HERMĒTIĶIS

TEHNISKO DATU LAPA

PRIEKŠROCĪBAS

- Nesatur izocianātus, šķīdinātājus, ftalātus un silikonus
- Noturīgs, pastāvīgi elastīgs
- Cietēšanas laikā neveido gaisa burbuļus
- Augsta elastība pie pārraušanas un kustīgs savienojums
- Laba noturība pret UV starojumu, laika apstākļiem un ūdens iedarbību
- Krāsojams
- Lieliski pielīp bez grunts pie vairuma, pat mitru virsmu



PRODUKTA APRAKSTS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL ir augstas kvalitātes, izocianātus, ftalātus un šķīdinātājus nesaturošs, augstas elastības moduļa hermētiķis konstrukcijas un deformācijas šuvēm. **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** atbilst BREEAM specifikācijām attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas līmeni (produktiem), kas minētas nodaļas "Veselība un labklājība" sadaļā 02 "Iekštelpu gaisa kvalitāte".

PIELIETOJUMS

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL ir īpaši izstrādāts kā universāls hermētiķis konstrukciju un deformācijas šuvēm, kā arī un savienojumu blīvēšanai gājēju celiņos, kur nepieciešama ārkārtīgi zema GOS emisija.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Šuve ar pareiziem izmēriem spēj absorbēt kustības starp būvmateriāliem. Šuves dziļumam vienmēr jābūt ar pareizu attiecību pret šuves platumu. Galvenais noteikums šuves dziļuma un šuves platumu attiecībai šuvei ar platumu līdz 10 mm ir 1:1, kur minimālais platumu un dziļums ir 5 mm. Šuvēm ar platumu virs 10 mm dziļumu iegūst, platumu dalot 3 un pieskaitot 6 mm.

TECNISKIE DATI

100% modulis	ISO 8339	0,70 N/mm ²
Lietošanas ātrums		100-200 g/min
Lietošanas temperatūra		+5°C to + 40°C
Bāze		Hibrīds
Cietēšanas laiks	pie +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Blīvums	ISO 1183-1	1,45 g/ml
Relatīvais pagarinājums	ISO 8339	450%
Plūstamība	ISO 7390	< 2 mm
Salizturība transportējot		līdz - 15°C
Šuves kustība		25%
Cietība pēc Šora (A)	DIN 53505	28
Plēvītes veidošanās	DBTM 10.00	30 min. pie +23°C/50% RH
Temperatūras noturība		-30°C to + 70°C
Stiepes izturība	DIN 53504	1,20 N/mm ²

Šie ir tipiski parametri, kas var mainīties +/- 3% robežās

IEROBEŽOJUMI

- Nav piemērota lietošanai uz PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mīkstām plastikāta, neoprēna un bituma virsmām
- Nav piemērots dabīgiem akmeņiem un spoguļiem
- Nav piemērots dabīgiem akmeņiem kombinācijā ar hlorīdiem (baseinos)
- Nav piemērots nepārtrauktai ūdens iedarbībai

VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN IESTRĀDE

Lietošanas temperatūra + 5 °C līdz + 40 °C (attiecas uz vidi un virsmām). Visām pamatnēm jābūt cietām, tīrām, sausām, bez smērvielām un putekļiem. Virsmas tīriet ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** bez gruntēšanas pieķeras uz praktiski visām neporainām virsmām. Porainās virsmas jāapstrādā ar **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Pirms uzklāšanas vienmēr veiciet adhēzijas testu. Šuves vieglākai izlīdzināšanai lietojiet **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

PĀRKĀRŠOŠANA

Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL var ideāli krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes un ar lielāko daļu no divkomponentu krāsām. Sintētiskās krāsas var nožūt lēnāk. Mēs iesakām pirms krāsas uzklāšanas veikt saderības pārbaudi. Ja **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL** tiek pārkrāsots (nav nepieciešams), mēs pirms lietošanas iesakām hermētiķi un savienojumu virsmas nedaudz noslīpēt ar 3M Scotch-Brite materiālu (smilšpapīru). Lai iegūtu labākus rezultātus, mēs iesakām krāsošanu veikt dažas dienas pēc uzklāšanas.

TĪRĪŠANA

Nesacietējis materiāls un instrumenti jātīra ar **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Sacietējušu materiālu novākt iespējams tikai mehāniski. Roku tīrīšanai var lietot **Bostik T150 CLEANING WIPES** salvetes.

KRĀSA (-AS)

- Balta
- Gandrīz balta
- Pelēka
- Gaiši pelēka
- Tumši pelēka
- Melna
- Pelēki beša

IEPAKOJUMS

- 290 ml kārtidžs, 12 gab. kastē
- 600 ml tūba, 12 gab. kastē

Produkta specifikācijas, lūdzu, skatiet tiešsaistes produkta informācijas lapā

Visa informācija, kas sniegta šajā dokumentā un visās citās mūsu publikācijās (ieskaitot elektroniskas publikācijas), ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām un pieredzi, tādēļ tā ir ekskluzīvs (intelektuāls) Bostik īpašums. Nevienam no šī dokumenta daļām bez Bostik rakstiska apstiprinājuma nedrīkst kopēt, uzrādīt trešajām personām, reproducēt, izpaust publiski vai izmantot jebkurā citā veidā. Šajā dokumentā sniegtajai informācijai ir informatīvs, neizsmeļošs raksturs. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiesiem un netiesiem zaudējumiem, kas radušies (redīgēšanas) kļūdu dēļ, šī dokumenta nepilnības un/vai kļūdainas informācijas dēļ. Tā ietver, neaprobežojoties ar uzskaitījumu, nepilnības un/vai nepareizību, kas radušies tehnoloģisku izmaiņu vai jebkuras izpētes rezultātā, kas veikta starp šī dokumenta publikācijas datumu un produkta saņemšanas datumu. Bostik patur tiesības veikt šī dokumenta teksta izmaiņas. Bostik neuzņemas atbildību par jebkuriem tiesiem un netiesiem zaudējumiem, kas radušies šajā dokumentā aprakstītā produkta(-u) lietošanas rezultātā. Pirms lietošanas lietotājam jāizlasa un jāzīprot šajā dokumentā un citos dokumentos, kas attiecas uz produktu, sniegtā informācija. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo testu veikšanu, kuros viņš pārliecinās, ka produkts ir paredzēts konkrētam mērķim. Mēs nevaram ietekmēt veidu, kādā produkts tiks uzklāts un/vai citus apstākļus attiecībā uz gadījumiem, kas var notikt uzglabāšanas un transportēšanas laikā, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem. Visas piegādes tiek veiktas tikai saskaņā ar mūsu vispārējiem noteikumiem, kas reģistrēti Nīderlandes Tirdzniecības palātā.

Bostik,

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch
Tel.: +31 (0) 73 6244 244 www.bostik.com

UZGLABĀŠANAS LAIKS

Neatvērtā iepakojumā, uzglabājot sausā vietā, temperatūrā no + 5 °C līdz + 25 °C, uzglabāšanas laiks ir 18 mēneši pēc ražošanas datuma.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms lietošanas izlasiet un iepazīstieties ar Produkta drošības datu lapu. Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma vai tīmekļa vietnēs.

SPECIFIKĀCIJAS

- Bostik Flex-IQ®
- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Emisijas kods EC1 Plus
- Emisijas sertifikāts M1
- A+ Francijas VOC noteikumi

BREEAM

BREEAM ir pasaulē vadošā ilgtspējības novērtēšanas metode ģenerālpilnošanas projektiem, infrastruktūrai un ēkām. Tajā tiek atzīta un atspoguļota augstākas veiktspējas aktīvu vērtība visā apbūvētās vides dzīves ciklā, sākot no jaunas būvniecības līdz lietošanai un atjaunošanai.

Bostik atbalsta BREEAM starptautisko shēmu un nodrošina neatkarīgu trešo pušu sertifikāciju, kā tas ir izdarīts šim produktam **Bostik H760 SEAL'N'FLEX PRO SEAL**. Pateicoties EC1 Plus, Bostik var pierādīt atbilstību sadaļai 02 "Iekšējai gaisa kvalitāte" attiecībā uz gaistošo organisko savienojumu (GOS) emisijas līmeni.



BOSTIK HOTLINE

Smart help
+371 26622366
gsc@gsc.lv



Izplatītājs Latvijā: "Grīdas Segumu Centrs"

Dēļu iela 8, Rīga, LV 1004

Tel.: +371 26622366, e-Mail: gsc@gsc.lv, www.gsc.lv